



SonaSpray

Schallabsorptionskoeffizient α_s getestet auf hartem Untergrund

SonaSpray K-13 standard

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
16	0.14	0.43	0.93	0.95	1.05	1.14	0.85
38	0.2	0.66	1.09	1.04	1.05	1.06	0.95
50	0.31	0.89	1.01	1.01	1.06	1.08	1
57	0.27	0.75	1.02	1.02	1.01	1.02	0.95
70	0.37	1.1	1.15	1.11	1.09	1.13	1
76	0.49	1.04	1.07	1.07	1.05	1.09	1

SonaSpray fc

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
8	0.07	0.18	0.63	0.78	0.9	1.01	0.6
12	0.11	0.34	0.85	0.94	1.04	1.04	0.8

SonaSpray fcX

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
6	0.01	0.07	0.39	0.69	0.83	0.87	0.5
10	0.06	0.11	0.46	0.77	0.84	0.89	0.55
13	0.01	0.16	0.49	0.89	1.03	0.97	0.65
19	0.25	0.48	0.81	0.85	0.85	0.94	0.75

SonaSpray K-13 spezial

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
12,5	0.09	0.22	0.58	0.79	0.98	1.04	0.65
16	0.10	0.35	0.83	0.88	0.99	1.04	0.75
19	0.09	0.35	0.87	0.87	1.03	1.07	0.8
25	0.14	0.54	0.93	1.03	1.08	1.05	0.9
32	0.18	0.60	0.98	1.03	1.04	1.05	0.9